

شرح کلی

A-155 افزودنی است متشکل از آب، میکروسیلیس، فوق روان کننده بر پایه پلی نفتالین و مواد اصلاح کننده فوامن بتن که برای کمک به کاهش نفوذ پذیری بتن استفاده می شود. این افزودنی برای استفاده در بتن های با نسبت آب به سیمان بیشتر از ۳۵٪ طراحی شده است که علاوه بر کاهش نفوذ پذیری و افزایش (وانی) بتن، از اهمیات جدایشدن مصالح در بتن های پمپ شونده نیز می کاهد. همچنین استفاده از این افزودنی در موادی که مصالح سنگی فاقد مقدار (یزدانه) لازم است، پیشنهاد می شود. بتن های افزودنی از میزان نفوذ پذیری بسیار پایینی در برابر آب و یون های مهاجم بروخوردار بوده، مقاومت های مکانیکی آن A-155 افزایش می یابد. همچنین سیلیس آمورف (بی شکل) این افزودنی با آزاد حاصل از هیدراسيون سیمان واکنش داده و تولید کریستال های متراکم سیلیکات کلسیم می کند، از اینرو بتن های A-155 در برابر فطر واکنش قلبایی- سنگدانه در مناطق مستعد، در امان است. استفاده از این محصول موجب عایق کامل بهداشت محیط کار و رفع فطرات تنفسی ناشی از کاربرد میکروسیلیس پودری برای گروه کاربر فواهد شد. در صورت نیاز امکان تولید این محصول با روان کننده بر پایه لیگنو سولفونات کلسیم L A-155 و فرا روان کننده بر پایه پلی گربوگسیلات اتر P A-155 وجود دارد. برای تولید بتن های روان می توان علاوه بر دوغاب میکروسیلیسی از انواع روان کننده ها به طور همزمان استفاده نمود. بدین منظور با کارشناسان این شرکت مشاوره نمایید.

کاربرد

A-155 دارای موارد مصرف متعددی است که از آن جمله می توان به بتن های توانمند، بتن های در معرض محیط های فورنده چون سازه های دریایی و ساحلی، بتن های پمپ شونده با مسافت زیاد، بتن های پیش ساخته، بتن مفازن آب و فاضلاب، بتن های در معرض سایش مانند سر (یز سدها) و بتن کانالها و بتن های روان که در معرض فطر چداشته ذرات می باشند، اشاره کرد. بهترین (وش) استفاده از A-155 افزودن آن به بتن در محمل سافت و پس از افقلات سایر اجزا می باشد تا بفوبي با دیگر اجزاي آن مخلوط شود. در صورتی که آنرا در محمل کارگاه به میکسر می افزایید، به ازای هر متر مکعب بتن یک دقیقه با دور تند مخلوط شود.

مشخصات فنی

شكل ظاهری	دوغاب غلیظ سیمانی نگ
وزن مخصوص	۱۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب
آسیب تنفسی	ندارد
درجه اسیدی	۱۰ تا ۸
طبقه بندی حمل و نقل	ماده غیر فطرنای
اشتعال	ندارد

مقدار مصرف

A-155 متناسب با فواید دلخواه چون اصلاح شکل بتن تازه و یا کسب مقاومت نهایی بیشتر، از ۵ تا ۱۰ درصد وزن سیمان به مفلوط بتنی اضافه می شود.

انبار داری

A-155 را در ظروف اصلی و در دمای بالاتر از ۵+ درجه سانتیگراد، در محل سرپوشیده بدور از تابش مستقیم آفتاب و دمای زیاد نگهداری کنید. در این شرایط به مدت شش ماه قابل استفاده می باشد. در صورت انبار داری بیش از ۲ ماه، ابتدا آن را هم زده سپس استفاده نمایید.

بسته بندی

A-155 در ظرف های ۲۵ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.