

# BETOCEM

## P-96

مماظف نامای سافتمان بر پایه  
سیلان- سیلوکسان

### شرح کلی

P-96 ترکیبی است بر پایه سیلان- سیلوکسان مخصوص مماظف از نامای سافتمان ها که قابلیت استفاده بر روی سطوح سیمانی، بتنی، آجری، سنگی و گچی را داراست. این ممصول با نفوذ به لوله های مویین موجود در مصالح سافتمانی کار شده بر نامای سافتمان ها، آنها را نفوذ ناپذیر نموده، مانع جذب گرد و غبار، دود و گازهای جوی در طول زمان بر روی آنها می شود و به تمیز ماندن آنها کمک می کند. P-96 مانع تنفس بستر کار نمی شود. همچنین پس از اجرا موجب تثبیت رنگ نما می شود. از آنجا که این ممصول موجب تغییر رنگ در سطح مصالح سافتمانی نمی شود می توان از آن در بفش مماظف از آثار و ابنیه تاریخی نیز استفاده نمود.

### روش اجرا

پیش از اجرای P-96 نسبت به پاک سازی سطح از هر گونه گرد و غبار، دوده، چربی و یا شیرابه های بتنی اقدام نمایید. برای اجرا می توان از قلم مو، غلتک و یا پیستوله استفاده نمود. این ممصول آماده مصرف می باشد، بنابراین از افتلاط آن با آب یا ملال های دیگر بپرهیزید. P-96 می بایست تا مد اشباع شدن بستر کار اجرا شود. به طور معمول اجرای دو لایه بدین منظور مناسب می باشد. لایه دوم را پیش از فشک شدن لایه اول اجرا نمایید. از آنجا که این ممصول با رطوبت هوا واکنش می دهد، مادامیکه از آن استفاده نمی نمایید، در ظرف را بسته نگه دارید.

### مشخصات فنی

شکل ظاهری	مایع بی رنگ
وزن مخصوص	۱ گرم در سانتی متر مکعب
زمان فشک شدن اولیه	مدود ۲۴ ساعت
زمان عملکرد بهینه	مدود ۲ هفته پس از اجرا
طبقه بندی ممل و نقل	ماده غیر فطرناک
اشتعال	ندارد

### میزان مصرف

مقدار مصرف دقیق P-96 به میزان نفوذ پذیری بستر کار وابسته است ولی به طور معمول یک کیلوگرم از این ممصول برای اشباع مدود ۳ متر مربع از سطح کافیسست.

### انبار داری

در ممل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور فورشید و در بازه دمایی ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود. در این شرایط حداقل یک سال فرصت مصرف فواهد داشت.

### بسته بندی

P-96 در گالن های ۲۰ کیلوگرمی بسته بندی و عرضه می شود.