

شرح کلی

W-25 محصولی تگ هژئی بر پایه قیر اصلاح شده با پلیمر است. این محصول به عنوان عایق رطوبتی در سرویس های بهداشتی، حمام ها، رستوران ها، باشگاه ها، دیوارهای بتونی مدفون و سایر فضاهایی که با مصالح ساختمانی دیگر پوشیده می شوند کاربرد دارد و از چسبندگی بسیار خوبی به انواع مصالح ساختمانی بروکوردار می باشد. از امتیازات این محصول می توان به اجرای ساده، شکل پذیری مناسب، انعطاف پذیری خیلی خوب و هزینه مناسب نسبت به سایر روش های آب بندی نوین اشاره کرد.

کاربرد

پیش از آغاز عملیات نسبت به پاکسازی سطوح از هرگونه چربی، غبار، گرد و فاک و شیرابه های سیمانی اقدام نمایید. سطوح را بشویید ولی اجرازه ندهید آب اضافی (وی آنها باقی بماند) W-25 را با محدود ۱۰٪ آب (رقیق نمایید تا قابلیت اجرا با قلمو یا اسپری را داشته باشد. اجرای دو لایه از این محصول با فاصله زمانی محدود ۲۴ ساعت برای اطمینان از پوشش دهنی کامل پیشنهاد می شود. همچنین قرار دادن یک لایه متشکن بین دو لایه از این محصول، علاوه بر افزایش انعطاف پذیری عایق در برابر حرکات سازه ای، مانع انتقال ترک های بستگار به عایق می شود. این محصول بروی سطوح نیمه مرطوب قابل اجرا است ولی توصیه می شود پیش از اجرا به کمک مصالح تعمیری R-43 یا R-44 اقدام به بستر سازی نمایید تا علاوه بر کاهش مصرف، مانع جذب رطوبت محکوس از بستر شود.

این عایق پیش از فشک شدن با آب قابل شستشو است ولی پس از فشک شدن با محلات های قوی نیز به سفتی تمیز خواهد شد.

پرایمر بتون: پتانچه این محصول را سه برابر با آب (رقیق نمایید به عنوان پرایمر) یا پوشش محافظ بتون های مدفون نیز قابل استفاده است.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	مایع غلیظ قهوه ای تیره
وزن محصول	۱۷۵ کیلوگرم در متر مکعب
زمان کار در ۲۵ درجه سانتی گراد	محدود ۲ ساعت
زمان کار در ۴۰ درجه سانتی گراد	محدود ۹۰ دقیقه
زمان گیرش اولیه	محدود ۲ ساعت
زمان گیرش نهایی	۷۲ ساعت
زمان لازم جهت اجرای لایه دوم	۲۴ ساعت
چسبندگی به مصالح ساختمانی	عالی

مقدار مصرف

۱/۱ کیلوگرم از W-25 برای پوشش دهنی یک متر مربع به ضخامت تقریبی یک میلی متر کافی است. اجرای دو لایه ۵۰۰ میکرونی توصیه می شود. همچنین پیشنهاد می شود بین دو لایه از متشکن یا گونی جهت مسلح سازی عایق استفاده نمایید. یادآور می شود این عملیات میزان مصرف محصول را محدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داد.

انبار داری

W-25 را در محل سرپوشیده، به دور از تابش مستقیم نور فورشید و در بازه دماهی ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. در این شرایط مداخل یک سال زمان مصرف خواهد داشت. پس از گذشت محدود شش ماه از انبار داری امکان دو فازی شدن محصول وجود دارد. از اینزو پیش از استفاده، محتوی سطل را به خوبی هم بزنید تا یکنواخت شود.

بسطه بندی

W-25 در سطل های ۲۰ کیلوگرمی تولید و عرضه می شود.